sere transilvania

DelaFlex Fizikai és hővel kapcsolatos jellemzők

Névleges vastagság (mm)		0,60	0,75	1,0
Vastagságtűrés (%)	Maximum -/+	10	10	10
Koromtartalom (%)		2,5	2,5	2,5
Sűrűség (g/cm³)	ASTM D1505	0,908	0,908	0,908
Folyási mutatószám (MFI) (g/10perc, 230°C)	ASTM D1238	0,80	0,80	0,80
Húzószilárdság (N/mm²) - gépi irányban (MD) - keresztirányban (TD)	ASTM D6381V Módosítás NSF-54/91	 4,8 3,6	 4,8 3,6	 5,0 4,0
Szakítószilárdság (N/mm²) - gépi irányban (MD) - keresztirányban (TD)	ASTM D6381V Módosítás NSF-54/91	 22,8 19,8	 22,8 19,8	 21,0 19,0
Nyúlás (%) - gépi irányban (MD) - keresztirányban (TD)	ASTM D6381V Módosítás NSF-54/91	 10 11	 10 11	 12 12
Szakadási nyúlás (%) - gépi irányban (MD) - keresztirányban (TD)	ASTM D6381V Módosítás NSF-54/91	 960% 990%	 960% 990%	 960% 990%
Rugalmassági modulus (N/mm²) - gépi irányban (MD) - keresztirányban (TD)	ASTM D882	 140 88	 140 88	 140 88
Szúrásállóság (N)	FTMS101/2065	195	255	200
Nyomószilárdság (N) - gépi irányban (MD) - keresztirányban (TD)	ASTM D1004C	 58 59	 70 70	 70 70
Feszültségi repedésállóság (óra)	ASTM D1693	>1500	>1500	>1500
Oxidációs indukciós idő (perc)	ASTM D3895	> 2000	> 100	> 100

Allandó 65*+ fokos vízhőmérsékleten tesztelve!

A termékek gyártása megfelel az ISO 9001 vonatkozó előírásainak. A jelen iratban szereplő optikai és mechanikai tulajdonságok véletlenszerűen kiválasztott gyártási mintákon mért értékek, ezért nem garantálhatók.

ELÉRHETŐSÉG
Vâlcele nr.355A, com. Feleacu, jud. Cluj

+40 264 40 1 122
e-mail: office@seretransilvania.ro

www.seretransilvania.ro/hu